



Enduit de réparation

Caractéristiques produit:

- Enduit spécial qui protège les supports contre la formation des moisissures
- Également pour pièces humides

Enduit blanc résistant à l'humidité pour le rebouchage, lissage et la réparation des supports exposés à la moisissure. Grâce à son alcalinité naturelle ce produit non-biocide protège les zones enduites contre la formation de nouvelles moisissures. Durcit égale-

Domaine d'utilisation:

Pour rénover les surfaces murales et plafonds exposés à la moisissure dans les pièces à vivre et les pièces humides. N'utiliser qu'après avoir éliminé la moisissure existante à l'aide des produits du système SchimmelX !

Préparation du support:

Éliminer les moisissures à l'aide du Nettoyant Anti-Moisissures SchimmelX. Éliminer généreusement les zones d'enduit poreuses ou friables et les réparer avec l'Enduit de Réparation SchimmelX. Le support doit être solide, normalement absorbant et exempt de poussière, graisse ou d'autres agents séparateurs.

Mode d'emploi:

Mélanger vigoureusement 1 kg d'Enduit de Réparation dans 300 ml d'eau froide et claire. Utiliser l'enduit prêt dans les 3 à 4 heures.

Consommation:

1,2 kg de poudre pour 1 m²
pour une épaisseur de couche de 1 mm

Stockage et élimination:

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants. Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou les déchets de chantier. Éliminer les résidus pulvérulents conformément au code de déchet n° 06 02 99.

Informations supplémentaires:

Téléphone: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 461
Du lundi au jeudi: 8h00 – 16h00

Domaine d'utilisation:



Données techniques:

Matières premières: Ciment blanc, poudre acrylique, Éthers de cellulose, charges et additifs
Densité apparente: env. 1300 kg/m³
Valeur pH: env. 12
Aspect: blanc
Odeur: caractéristique (typique)

Indications:

N'appliquer les couches de peinture ultérieures – p. ex. de la Couche anti-humidité primaire isolant ou de la Peinture Anti-Moisissures SchimmelX – qu'après séchage complet des zones enduites. Respecter le temps de séchage requis également pour toutes sortes de travaux de pose du papier peint ou de peinture.

Ne pas utiliser à une température ambiante ou du support inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Règlement UE n°1907/2006

Faible teneur en chrome (< 0,0002% de chrome VI soluble) conformément à l'annexe XVII (47)

Pour les données de sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les FDS actuelles sur notre site Internet www.schimmelx.de/moisissuresx/ ou par mail à sds@glutolin.de

Conditionnement:

Réf. article 013501144 Boîte pliante de 1 kg
GENCOD 4044899 13551 7

Internet: www.schimmelx.de/moisissuresx/
E-Mail: export@decotric.fr

REMARQUE :

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.