



Imprégnation Protectrice

Caractéristiques produit:

- Imprégnation Protectrice avec protection longue durée du film
 - Sans odeur
 - Convient pour crépis, papiers peints et surfaces peintes
- Imprégnation transparente, neutre en odeur pour protéger les surfaces sensibles à la moisissure. Le film de l'imprégnation se protège lui-même contre une nouvelle formation de moisissures et réduit l'absorption d'humidité.

Domaine d'utilisation:

Pour les chambres à coucher, pièces à vivre, cuisines, garde-manger, salles de bains, caves et pièces humides.

Idéal pour les endroits exposés à la moisissure (p. ex. les coins des fenêtres ou derrière des meubles).

S'utilise sur papiers peints, peintures à dispersion, crépis, maçonnerie, pierre, bois et supports similaires.

Mode d'emploi:

Éliminer d'abord les moisissures existantes à l'aide du Nettoyant Anti-Moisissures SchimmelX (MoisissuresX) et laisser sécher complètement.

Ensuite, appliquer une couche suffisante et uniforme de l'Imprégnation Protectrice sur la surface à traiter afin d'obtenir un film continu sans défaut.

Consommation:

50 – 75 ml/m²
750 ml suffisent pour env. 10 – 15 m²

Stockage et élimination:

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne recycler que les emballages vides.

Éliminer les résidus séchés avec les ordures ménagères ou comme déchets de chantier. Éliminer les résidus liquides conformément au code de déchets n° 08 01 12.

Conditionnement:

Réf. article 038402144 Bombe à vaporisateur de 750 ml
GENCOD 4044899 38452 6

Informations supplémentaires:

Téléphone: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 461
Du lundi au jeudi: 8h00 – 16h00

Domaine d'utilisation:



Données techniques:

Matières premières: dispersion acrylique, eau, agent protecteur du film, additifs

Densité: env. 1 g/cm³
Valeur pH: 8 – 9
Aspect: opaque
Odeur: caractéristique (typique)

Indications:

Toujours tester la compatibilité avec les surfaces avant utilisation. Laisser sécher complètement la surface traitée avant de poursuivre le traitement. Ne pas utiliser à une température ambiante ou de la surface inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Directive DecoPaint (2004/42/EG)

Valeur limite de COV UE pour ce produit (cat. A/g, Wb) = 30 g/l (2010).
Tenue de COV maximale pour ce produit : 15 g/l

Règlement sur les produits biocides (528/2012/EG)

Imprégnation aqueuse en dispersion avec protection filmogène pour la protection des matériaux de construction (50-75 ml/m²). 100g contiennent: 0,049g de 2- octyl-2H-isothiazolinone-3-one.
N° d'enregistrement BAuA: N-60399

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Pour les données de sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les FDS actuelles sur notre site Internet www.schimmelx.de/moisissuresx/ ou par mail à sds@glutolin.de.

Internet: www.schimmelx.de/moisissuresx/
E-Mail: export@decotric.fr

REMARQUE :

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.