



Peinture Anti-Moisissures

Caractéristiques produit:

- Peinture spéciale avec protection longue durée du film
- Sans solvants
- 1 l pour env. 6 m²
- Pouvoir couvrant extraordinaire
- Pour l'intérieur

Peinture à dispersion sans solvants avec protection longue durée du film de peinture contre un envahissement fongique.

Domaine d'utilisation:

Convient pour les papiers peints à repeindre et ingrains, peintures à dispersion, les panneaux de plafond en polystyrène, plaques de plâtre cartonnées, crépis, béton, pierre et supports similaires.

Préparation du support:

Commencer par éliminer les moisissures existantes à l'aide des produits du système SchimmelX (MoisissuresX).

Dans le cas où des travaux d'enduisage s'avèrent nécessaires, utiliser l'Enduit de Réparation SchimmelX. Prétraiter les supports et surfaces présentant une humidité résiduelle, qui ont été atteints par des moisissures sous l'influence d'humidité, avec le produit Couche Anti-Humidité Primaire Isolant de SchimmelX.

Le support doit être solide, normalement absorbant et exempt de poussière, graisse ou d'autres agents séparateurs.

Mode d'emploi:

Appliquer la Peinture Anti-Moisissures avec un rouleau ou un pinceau. Pour la première couche, la peinture peut être diluée avec 10% d'eau au maximum. La couche de finition se fait sans dilution.

Attendre jusqu'à ce que la première couche ait séché complètement avant d'appliquer la couche de finition (en fonction de la température de la pièce, de l'humidité de l'air et de la capacité d'absorption du support le temps de séchage est d'env. 6 à 8 heures).

Pour obtenir une couche de peinture colorée, la Peinture Anti-Moisissures peut être diluée avec au maximum 5% de peinture colorée et avec au maximum 0,2 % de Colorant Concentré.

Consommation:

150 – 200 ml/m² par couche – en fonction du support

Stockage et élimination:

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Ne recycler que les emballages vides.

Informations supplémentaires:

Téléphone: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 461
Du lundi au jeudi: 8h00 – 16h00

Domaine d'utilisation:



Données techniques:

Matières premières :	dispersion acrylique, pigments, composants minéraux, eau, agent protecteur du film et additifs
Résistance à l'abrasion humide:	classe 2 selon norme DIN EN 13300
Densité:	env. 1,45 g/cm ³
Valeur pH:	8 – 9
Aspect/teinte:	blanc
Odeur:	caractéristique

Indications:

Ne pas utiliser à une température ambiante et du support inférieures à + 5°C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Directive DecoPaint (2004/42/EG)

Valeur COV limite UE pour ce produit (cat. A/a, Wb) = 30 g/l (2010)
Teneur de COV max. de ce produit: 1 g/l.

Règlement sur les produits biocides (528/2012/EG)

Peinture à dispersion avec protection du film pour la protection des matériaux de construction. 100 g contiennent : 0,009 g 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on.

N° d'enregistrement BAuA : N-76198

Utiliser les produits biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

Pour les données de sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les FDS actuelles sur notre site Internet www.schimmelx.de/moisissuresx/ ou par mail à sds@glutolin.de.

Conditionnement:

Réf. article 012205144 GENCOD 4044899 12255 5 POT de 750 ml	Réf. article 012202144 GENCOD 4044899 12252 4 Seau de 5 l
Réf. article 012201144 GENCOD 4044899 12251 7 Seau de 2,5 l	Réf. article 012204144 GENCOD 4044899 12254 8 Seau de 10 l

Internet: www.schimmelx.de/moisissuresx/
E-Mail: export@decotric.fr

REMARQUE :

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.