



Peinture minérale à la chaux

Caractéristiques produit:

- convient parfaitement pour caves, buanderies, celliers et garages
- perméable à la diffusion et régulateur d'humidité
- possède des propriétés naturelles contre les moisissures

Peinture purement minérale à base d'hydroxyde de calcium pour les supports exposés aux moisissures.

Grâce à son alcalinité naturelle le matériau protège les surfaces peintes contre les moisissures sans ajout d'agents biocides.

Domaine d'utilisation:

Pour une application sur les crépis à base de plâtre, de chaux ou de ciment, le béton, les plaques de plâtre, les non-tissés minéraux et les supports similaires à l'intérieur. Assure une protection idéale pour caves, buanderies, celliers et pièces humides similaires. Donne des peintures résistantes à l'abrasion humide et très respirantes.

Préparation du support:

Éliminer d'abord les moisissures existantes à l'aide d'un produit anti-moisissures et laisser sécher la surface traitée. Le support doit être solide, sec et dépourvu de poussière et d'autres agents séparateurs.

Mode d'emploi:

Bien remuer la peinture avant utilisation et l'appliquer sur le support à l'aide d'une brosse à surface, d'un blaireau ou d'un rouleau. Si nécessaire, répéter l'application une fois que la première couche est sèche. En fonction de la température de la pièce, du taux d'humidité et de la capacité d'absorption du support le temps de séchage est d'environ 8 heures. Pour obtenir des peintures colorées la peinture peut être diluée avec au max. 4% d'un Concentré Coloré (du type LW-oxvde).

Consommation:

Env. 150 ml/m² par couche – selon le support

Stockage et élimination:

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel. Conserver hors de portée des enfants. Ne recycler que les emballages vides. Les restes de matériau peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou les déchets de chantier.

Informations supplémentaires:

Téléphone: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 461
Du lundi au jeudi: 8h00 – 16h00

Domaine d'utilisation:



Données techniques:

Matières premières: hydroxyde de calcium, eau et additifs

Densité: env. 1,29 g/cm³

Valeur pH: > 11,4

Aspect/teinte: blanc

Odeur: caractéristique d'une peinture

Indications:

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être peintes (p. ex. le verre, bois, etc.) contre les éclaboussures. Ne pas utiliser à une température ambiante et du support inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Il est possible d'appliquer à nouveau une couche de peinture minérale à la chaux sur les surfaces peintes. Nettoyer ou brosser la surface peinte avant d'appliquer d'autres matériaux.

Pour les données de sécurité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité. Vous pouvez obtenir les FDS actuelles sur notre site Internet www.schimmelx.de/moisissuresx/ ou par mail à sds@glutolin.de.

Conditionnement:

Réf. article 068512144
GENCOD 4044899 68510 4

Seau de 5 l

REMARQUE :

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.